

	<h1 style="text-align: center;">SCHEDA TECNICA</h1> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY TAL.+ 39 – 081 – 876.21.48 r.a. - FAX + 39 – 081 – 876.23.47 http://www.dichem.it E-mail: dichem@dichem.it</p> </div>
carrozzeria	NITROFAST

CODICE : 30.340 BIANCO LUCIDO CODICE : 30.330 BIANCO OPACO	CODICE : 30.320 NERO LUCIDO CODICE : 30.310 NERO OPACO										
DESCRIZIONE	<p>Smalto nitro brillante di rapida essiccazione. Grazie alle sue caratteristiche trova impiego nella verniciatura di una vasta gamma di manufatti industriali quali macchinari, pannelli metallici, quadri di comando, giocattoli etc.</p>										
USO	<p>Come finitura di vari manufatti.</p>										
SUPPORTO	<p>Vari supporti opportunamente preparati con fondi.</p>										
COLORE/ASPETTO	<p>Bianco - Nero. Altre tinte su richiesta (condizionata ad un quantitativo minimo).</p>										
DATI TECNICI DILUENTE DILUIZIONE : 70 % NOTE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Resa teorica</td> <td style="text-align: right;">8-9 mq./lt.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">Dinitril</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 10px;">Nitrofast lucido/opaco</td> <td style="text-align: right; padding-top: 10px;">100</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 10px;">Dinitril :</td> <td style="text-align: right; padding-top: 10px;">70</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 20px;"> <p>Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura di 20°C con umidità relativa 50 %.</p> </td> </tr> </table>	Resa teorica	8-9 mq./lt.	Dinitril		Nitrofast lucido/opaco	100	Dinitril :	70	<p>Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura di 20°C con umidità relativa 50 %.</p>	
Resa teorica	8-9 mq./lt.										
Dinitril											
Nitrofast lucido/opaco	100										
Dinitril :	70										
<p>Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura di 20°C con umidità relativa 50 %.</p>											

	<h1 style="text-align: center;">SCHEDA TECNICA</h1> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY TAL. + 39 - 081 - 876.21.48 r.a. - FAX + 39 - 081 - 876.23.47 http://www.dichem.it E-mail: dichem@dichem.it</p> </div>
<div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center;">carrozzeria</div>	<h2 style="text-align: center; color: red;">NITROFAST</h2>

<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>METODI DI APPLICAZIONE A SPRUZZO CONVENZIONALE</p> <p>ESSICCAZIONE AD ARIA</p> <p>CARTEGGIATURA</p> </div>		<p>Numero di mani 2-3 Pressione aria 3.5 – 4 (bar) Ugello pistola 1,3 – 1,4 mm Spessore consigliato 40– 50 micron</p> <p>Appassimento 5 minuti Fuori polvere 6-10 minuti Secco in profondità 8-10 ore</p> <p style="color: red; text-align: center;">(CONTROLLARE ACCURATAMENTE UMIDITA' /ACQUA FILTRO COMPRESSORE)</p>
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>MAGAZZINAGGIO CONSERVAZIONE</p> <p>SCADENZA</p> </div>		<p>Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.</p> <p>18 mesi</p>
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>IMBALLI STANDARD</p> <p>ALTRI IMBALLI</p> <p>CARTONI</p> </div>		<p>0,75 e 4 litri.</p> <p>Su richiesta condizionati ad un quantitativo minimo.</p> <p>12 x 0,75 e 4 x 4.</p>