
	<h1>SCHEMA TECNICA</h1> <p>VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY TAL.+ 39 - 081 - 876.21.48 r.a. - FAX + 39 - 081 - 876.23.47 http://www.dichem.it E-mail: dichem@dichem.it</p>		
CODICE : 36.340	ACRILUX 2K/HS FLASH PLUS		
DESCRIZIONE	Trasparente acrilico bicomponente alto solido, tempo di essiccazione molto veloce, di facile applicazione ed eccellente distensione, adeguato sia per spot repair che grandi superfici.		
USO	Si utilizza nella finitura in doppio strato di tinte metallizzate e pastello.		
DATI TECNICI	Resa teorica : 7.7 mq/l. di miscela pronta all'uso per uno spessore di 50 micron.		
CATALIZZATORE	Unihard 2K/HS "Plus"		
CATALISI IN VOLUME : 2 : 1	Acrilux 2k/Flash plus Unihard 2k	volume 100 cc 50 cc	peso 100 gr 50 gr
POT-LIFE	Da 1 ora a 3 ore in base alla versione del catalizzatore (normale o rapido) e la temperatura.		
NOTE	Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura di 20°C con umidità relativa 50 %.		

	<h1 style="margin: 0;">SCHEMA TECNICA</h1> <p>VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY TAL.+ 39 - 081 - 876.21.48 r.a. - FAX + 39 - 081 - 876.23.47 http://www.dichem.it E-mail: dichem@dichem.it</p>
CODICE : 36.340	ACRILUX 2K/HS FLASH PLUS
METODI DI APPLICAZIONE A SPRUZZO CONVENZIONALE	<div>Viscosità di applicazione 16 / 18" F4</div> <div>Pressione aria 2,0 – 2,5 bar</div> <div>Ugello pistola 1,3 - 1,6 mm</div> <div>Spessore consigliato 45 – 50 micron</div> <div>Numero di mani 2 (mezza + una piena)</div> <p>(CONTROLLARE ACCURATAMENTE UMIDITA'/ACQUA FILTRO COMPRESSORE)</p>
ESSICCAZIONE AD ARIA	<div>Appassimento 5 – 10 minuti</div> <div>Fuori polvere 25 min</div> <div>Secco in profondità 24 ore</div>
ESSICCAZIONE A FORNO	Cottura a 60°C 30 minuti
MAGAZZINAGGIO CONSERVAZIONE	Tenere in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.
SCADENZA	24 mesi
IMBALLO STANDARD ALTRI SU RICHIESTA CARTONI	Confezione da 1 e 5 litri. Condizionati ad un quantitativo minimo. 10 x 1 - 4 x 5