


<div></div>	<div>SCHEDA TECNICA</div> <div>VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY TAL.+ 39 – 081 – 876.21.48 r.a. - FAX + 39 – 081 – 876.23.47 http://www.dichem.it E-mail: dichem@dichem.it</div>
<div>CODICE : 36.335</div>	<div>ACRILUX 2K/UHS VOC 420 PLUS</div>
<div>DESCRIZIONE</div>	<div>Vernice trasparente acrilica bicomponente a basso VOC, di eccezionale brillantezza, pienezza, resa ed elevata resistenza all'ingiallimento. Il film di vernice ben applicato si presenterà perfettamente disteso come se fosse "tirato a specchio" senza utilizzo di polish o pasta abrasiva.</div>
<div>USO</div>	<div>Si utilizza come finitura in doppio strato di tinte metallizzate e pastello.</div>
<div>SUPPORTO</div>	<div>Base metallica opportunamente preparata.</div>
<div>COLORE/ASPETTO</div>	<div>Trasparente - incolore</div>
<div>DATI TECNICI</div>	<div>Resa teorica7,7 mq./l. di miscela pronta all'uso per uno spessore di 50 micron.</div>
<div>V.O.C. (g/Lt.)</div>	<div>420,00</div>
<div>CATALIZZATORE</div>	<div>Unihard 2K UHS VOC 420 Plus</div>
<div>DILUENTE</div>	<div>Diacril</div>
<div>CATALISI IN VOLUME : 2 : 1 + 5 %</div>	<div><div>Acrilux 2k UHS VOC 420 Plusvolume 100 cc</div><div>Unihard 2k UHS VOC 420 Plus50 cc</div><div>Diacril lento5 cc</div><div>peso 100 gr</div><div>50 gr</div><div>5 gr</div></div>
<div>POT-LIFE</div>	<div>3 ore con unihard lento 2 ore con unihard normale 1ora con unihard rapido</div>
<div>NOTE</div>	<div>Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura di 20°C con umidità relativa 50 %.</div>

METODI DI APPLICAZIONE A SPRUZZO CONVENZIONALE ESSICCAZIONE AD ARIA ESSICCAZIONE A FORNO	Viscosità di applicazione 16" F4 Pressione aria 2 bar max Ugello pistola 1,2 - 1,3 mm (pistola a caduta) (CONTROLLARE ACCURATAMENTE UMIDITA'/ACQUA FILTRO COMPRESSORE) SI RACCOMANDA DURANTE IL PERIODO INVERNALE DI RISCALDARE IL PRODOTTO A 23°C PRIMA DELL'APPLICAZIONE AL FINE DI RIDURRE LA VISCOSITA'. Spessore consigliato 45 – 50 micron Appassimento 5-8 minuti a seconda della temperatura Secco in profondità 24 ore Cottura a 60°C 30 – 60 minuti
	MAGAZZINAGGIO CONSERVAZIONE Tenere in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.
	IMBALLO STANDARD Confezione da 1 e 5 litri.
	ALTRI SU RICHIESTA Condizionati ad un quantitativo minimo
	CARTONI 10 x 1 – 4 x 5.