



SCHEDA TECNICA

VIA MASULLO 2^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY
TAL.+ 39 – 081 – 876.21.48 r.a. - FAX + 39 – 081 – 876.23.47
<http://www.dichem.it> E-mail: dichem@dichem.it

CODICE: 35.170

POLYSTUK 2K "Fiberglass"

DESCRIZIONE

Stucco poliestere in fibra di vetro per applicazione a spatola, medio pot-life formulato per la riparazione di grandi superfici.
Eccellente carteggiatura, semplice distensione ed elevate proprietà di riempimento.

USO

Da utilizzare come riempitivo adatto per applicazioni di elevato spessore su lamiere in carrozzeria, principalmente usato per la riparazione, il riempimento e l'assemblaggio di furgoni in vetroresina. Usato anche nell'industria nautica per tutti gli articoli in lana di vetro e generalmente nel bricolage.

COLORE

Giallo Chiaro
Altri colori su richiesta (soggetto ad un quantitativo minimo)

DATI TECNICI (A 20°C)

CATALIZZATORE

PEROSSIDO DI BENZOILE 50%

CATALISI : 3 – 2 - 1%
In base alla temperatura

< 5-10°C 10-20°C 20-30°C

Polystuk Fiberglass: 100 100 100

Perossido di benzoile 50% 3 2 1

POT-LIFE

12-8 min. 8-5 min. 5-3 min.

APPLICAZIONE

A spatola

TEMPI DI ESSICCAZIONE ALL'ARIA

30 Minuti

CARTEGGIATURA

Dopo 15 – 30 minuti a 20°C
Carteggiare a secco con P80 e rifinitura con P120 e P240

STOCCAGGIO E SCADENZA

12 mesi (conservato in luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole).

IMBALLI STANDARD

Padella Kit 0,850 Kg. Peso lordo incluso catalizzatore 20 gr.
Padella Kit 1,700 Kg. Peso lordo incluso catalizzatore 40 gr.

CARTONI

18 x 0,850 kg Kit - 8 x 1,700 kg Kit