

	<h1 style="text-align: center;">SCHEDA TECNICA</h1> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY TAL.+ 39 - 081 - 876.21.48 r.a. - FAX + 39 - 081 - 876.23.47 http://www.dichem.it E-mail: dichem@dichem.it</p> </div>
<div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center;">carrozzeria</div>	<p style="text-align: center; color: red;">ACRILPRIMER 2K 5:1 LOW VOC 540 G/LT</p>

<p>CODICE : 36.160/36.151/36.120/36.110</p>	
<p>DESCRIZIONE</p>	<p>Fondo acrilico ALTO SOLIDO LOW VOC a due componenti, dotato di elevato potere riempitivo,notevole rapidità di essiccazione, eccellente carteggiabilità sia a secco che a umido, ottima resistenza nel tempo, assenza di calo e di assorbimento dello smalto sovrapplicato.</p> <p>Sopraverniciabile con tutti gli smalti della linea carrozzeria.</p>
<p>USO</p>	<p>Si utilizza a spruzzo come fondo ultra riempitivo o isolante riempitivo per ritocchi, rifacimenti parziali e totali di autovetture e veicoli industriali.</p> <p>Grazie alla notevole flessibilità, lo si può utilizzare anche come fondo per cicli NO SANDING e/o come fondo colorabile con smalti acrilici 2K.</p> <p>Per applicazioni su lamiera sgrassata e carteggiata, assicurarsi che lo spessore del fondo,dopo carteggiatura, non sia inferiore a 60-80 microns.</p> <p>Per l'utilizzo come ultra-riempitivo non superare comunque i 400 microns secchi di spessore.</p> <p>Per l'utilizzo in ciclo NO SANDING usare il trasparente ACRILUX / 2K trasparente acrilico.</p> <p>Per l'utilizzo come fondo colorato, con tinta simile allo smalto di finitura, usare le tinte basi o le tinte pronte compatibili.</p>
<p>SUPPORTO</p>	<p>Si applica direttamente su lamiera sgrassata e carteggiata, su primers, stucchi poliestere e vecchie verniciature ben essiccate e in buono stato. Buona adesione anche su lamiera zincata.</p> <p>Si può sopraverniciare con tutti gli smalti della linea carrozzeria..</p>
<p>COLORE/ASPETTO</p>	<p>Grigio Chiaro/Grigio Scuro/Nero/Bianco.</p> <p>Altre tinte su richiesta (condizionata ad un quantitativo minimo).</p>

CODICE : 36.160/36.151/36.120/36.110				
DATI TECNICI	Resa teorica : 3,7 mq/1 di miscela pronta all’uso,per uno spessore di 100 micron.			
CATALIZZATORE DILUENTE	Unihard primer 5:1 gold Diacril			
CATALISI IN VOLUME : 5 : 1	Tipo di impiego			
	ULTRA RIEMPITIVO	RIEMPITIVO	CICLI NO SANDING FONDO ISOLANTE COLORABILE	
	Rapporto miscela 5 : 1 : 0,5 5 : 1 : 1 1 : 1 : 1 : 1			
	(A VOLUME)			
	VALORE VOC			

<p>METODI DI APPLICAZIONE A SPRUZZO CONVENZIONALE</p> <p>ESSICCAZIONE AD ARIA</p> <p>ESSICCAZIONE A FORNO</p> <p>CARTEGGIATURA</p>	<p>Ugello pistola 1,8 – 2,0mm Numero di mani 2 – 4 mani Intervallo tra le mani 5 – 10 minuti</p> <p>(CONTROLLARE ACCURATAMENTE UMIDITA'/ACQUA FILTRO COMPRESSORE)</p> <p>Spessore realizzabile 80-150 micron</p> <p>Secco in profondità 4 – 5 ore</p> <p>Cottura 30 min. a 60°C</p> <p>A SECCO DOPO 12 ORE A 20°C</p> <p>- PRIMA CARTA : P220/240 P280/320 - SECONDA CARTA : P280/320 P360/400 - SUCCESSIVAMENTE : SCOTCH BRITE FINE</p> <p>A UMIDO DOPO 3 ORE A 20°C</p> <p>-PRIMA CARTA : P600 -SECONDA CARTA :P800</p>
<p>MAGAZZINAGGIO CONSERVAZIONE</p> <p>SCADENZA</p>	<p>Tenere in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore</p> <p>24mesi</p>
<p>IMBALLI STANDARD</p> <p>ALTRI IMBALLI</p> <p>CARTONI</p>	<p>1 – 2,5 litri</p> <p>Su richiesta condizionati ad un quantitativo minimo.</p> <p>12 x 1 – 4 x 2,5.</p>