

	<h1>SCHEDA TECNICA</h1> <div><p>VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY TAL.+ 39 – 081 – 876.21.48 r.a. - FAX + 39 – 081 – 876.23.47 http://www.dichem.it E-mail: dichem@dichem.it</p></div>		
CODICE : 36.315	ACRIMATT 2K/HS 4:1 “OPACO”		
DESCRIZIONE	Trasparente acrilico bicomponente alto solido opaco 10/15 Gloss, antigraffio, di eccezionale morbidezza, pienezza, resa, ed elevata resistenza all’ingiallimento.		
USO	Si utilizza nella finitura in doppio strato di tinte metallizzate e pastello. Quando è richiesta una finitura opaca e vellutata al tatto.		
DATI TECNICI	Resa teorica : 7.7 mq/l. di miscela pronta all’uso per uno spessore di 50 micron.		
CATALIZZATORE	Unihard 2k VOC 420		
DILUENTE	Diacril		
CATALISI IN VOLUME : 4 : 1 + 10 - 15 %	Acrimatt 2k/HS Opaco Unihard 2k VOC 420 Diacril	volume 100 cc 25 cc 10/15 cc	peso 100 gr 25 gr 10/15 gr
POT-LIFE	2 ore		
NOTE	Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura di 20°C con umidità relativa 50 %.		

METODI DI APPLICAZIONE A SPRUZZO CONVENZIONALE	Viscosità di applicazione 16-17" F4 Pressione aria 2 – 2,5 bar Ugello pistola 1,5 - 1,6 mm (pistola a caduta) 1,4 - 1,5 mm (pistola a press.) (CONTROLLARE ACCURATAMENTE UMIDITA'/ACQUA FILTRO COMPRESSORE)
	Spessore consigliato 45 – 50 micron
	ESSICCAZIONE AD ARIA Appassimento 12 – 15 minuti Secco in profondità 24 ore
	ESSICCAZIONE A FORNO Cottura a 60°C 30 – 40 minuti
CARTEGGIATURA	
MAGAZZINAGGIO CONSERVAZIONE	Tenere in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.
SCADENZA	18 mesi
IMBALLO STANDARD ALTRI SU RICHIESTA CARTONI	Confezione da 1 e 5 litri. Condizionati ad un quantitativo minimo. 10 x 1 - 4 x 5