

	<h1 style="text-align: center;">SCHEDA TECNICA</h1> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY TAL.+ 39 – 081 – 876.21.48 r.a. - FAX + 39 – 081 – 876.23.47 http://www.dichem.it E-mail: dichem@dichem.it</p> </div>
<div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center;">carrozzeria</div>	<h2 style="text-align: center; color: red;">NITROFAST ALLUMINIO</h2>

CODICE : 30.300	
DESCRIZIONE	Smalto nitro alluminio di rapida essiccazione, ottima copertura e facilità di applicazione. Ideale per la verniciatura di cerchi per ruote.
USO	Come finitura di aspetto caratteristico resistente ad urti e graffi.
SUPPORTO	Cerchi per ruote e similari – lamiera trattata con primer.
COLORE/ASPETTO	Alluminio
DATI TECNICI	Resa teorica 8-9 mq./lt.
DILUENTE	Dinitril
DILUIZIONE	Nitrofast alluminio 100 Dinitril : 70
NOTE	Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura di 20°C con umidità relativa 50 %.



SCHEDA TECNICA

VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY
 TAL. + 39 - 081 - 876.21.48 r.a. - FAX + 39 - 081 - 876.23.47
<http://www.dichem.it> E-mail: dichem@dichem.it

carrozzeria

NITROFAST ALLUMINIO

CODICE : 30.300

METODI DI APPLICAZIONE A SPRUZZO CONVENZIONALE	Numero di mani Pressione aria Ugello pistola Spessore consigliato	2-3 3.5 – 4 (bar) 1,3 – 1,4 mm 40– 50 micron
ESSICCAZIONE AD ARIA	Appassimento Fuori polvere Secco in profondità	5 minuti 6-10 minuti 8-10 ore
CARTEGGIATURA	(CONTROLLARE ACCURATAMENTE UMIDITA'/ACQUA FILTRO COMPRESSORE	
MAGAZZINAGGIO CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.	
SCADENZA	18 mesi	
IMBALLI STANDARD	0,75 e 4 litri.	
ALTRI IMBALLI	Su richiesta condizionati ad un quantitativo minimo.	
CARTONI	12 x 0,75 e 4 x 4.	